

金黄色玻璃（选择型）--YS 9

物理化学参数

Nd	ρ (g/cm ³)	Thermal		Chemical	
		Tg(°C)	Ts(°C)	DA	DW
1.526	2.63	594	667	4	3

光谱要求

Thickness	370(nm)	470(nm)	560(nm)	750(nm)
2mm	<0.5	>15.0	>60.0	>65.0

光谱曲线

