

## 紫外透射可见玻璃- UA 1

### 物理化学参数

Nd	$\rho$ (g/cm <sup>3</sup> )	Thermal		Chemical	
		Tg(°C)	Ts(°C)	DA	DW
1.557	2.87	529	588	4	4

### 色度

A[2856K]			D65		
x	y	Y	x	y	Y
0.734	0.266	0.1	0.726	0.262	0.0

### 光谱要求

Thickness	280(nm)	313(nm)	405(nm)	700(nm)
1mm	>50.0	>81.0	<1.0	<30.0

### 光谱曲线

