

紫外透射可见玻璃- UA 2

物理化学参数

Nd	ρ (g/cm ³)	Thermal		Chemical	
		Tg(°C)	Ts(°C)	DA	DW
1.52	2.65	515	589	2	2

色度

A[2856K]			D65		
x	y	Y	x	y	Y
0.532	0.171	0.9	0.231	0.032	0.4

光谱要求

Thickness	313(nm)	365(nm)	405(nm)	700(nm)
1mm	>38.0	>80.0	<8.0	<14.0

光谱曲线

